



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

WOOD LYE



drewno

Do wszystkich gatunków drewna

Minimalizuje naturalny proces żółknięcia drewna. Zawiera białe pigmenty. Nadaje się szczególnie do twardych gatunków drewna.



wygląd

Wysoka wydajność

Nadaje drewnu jasny odcień. Podkreśla naturalne usłojenie i uatrakcyjnia wygląd drewna. Na bazie wody.



aplikacja

Jest łatwy w użyciu

Łatwy i szybki w nakładaniu za pomocą WOCA Applicator, nylonowego pędzla lub wałka.



aplikacja

Obróbka wstępna

Powierzchnie pokryte preparatem trzeba zabezpieczyć, ponieważ barwi on drewno, ale nie zapewnia jego ochrony. Wymaga dodatkowej obróbki olejem, lakierem lub mydłem.



OPIS PRODUKTU

Wood Lye to produkt do gruntowania użytkowanych we wnętrzach powierzchni z drewna surowego lub świeżo wyszlifowanego, np. podłóg, schodów, mebli i paneli. Gruntowanie zapobiega żółknięciu i podkreśla naturalne usłojenie drewna, nadając drewnu zabarwienie zależne od wybranego koloru. Wood Lye można stosować do wszystkich gatunków drewna.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Produkt przeznaczony do gruntowania użytkowanych we wnętrzach powierzchni z drewna surowego lub świeżo wyszlifowanego. Idealny do wszystkich gatunków drewna.

Informacja o wyrobie

Wydajność: 8-10 m²/L

Opakowanie: 2,5 L

Kolory: Biały i szary






SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie

Przed aplikacją surowe drewno należy umyć, wysuszyć i przeszlifować droбноziarnistym papierem ściernym (gradacja 100-120).


Dalsze informacje znajdują się w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.



APLIKACJA



SZLIFOWANIE



OLEJ, LAKIER LUB MYDŁO

APLIKACJA

- 1 Zawartość pojemnika dobrze wstrząsnąć i przelać do plastikowego wiadra. Ważne jest, by w pojemniku nie pozostały żadne resztki pigmentów. W trakcie aplikacji regularnie mieszać, by pigmenty nie osiadały na dnie wiadra.
- 2 Nakładać równą warstwę produktu za pomocą WOCA Applicator, nylonowej szczotki lub wałka wzdłuż usłojenia drewna. Stosować co najmniej 1 l ługu na 10 m² powierzchni. Pozostawić do wyschnięcia na ok. 8-12 godz. w temp. 20°C.
- 3 Podniesione włókna drewna oraz nadmiar pigmentu zeszlifować za pomocą pada o średniej twardości, np. zielonego lub bordowego. Pył pozostały po szlifowaniu usunąć za pomocą odkurzacza.
- 4 Powierzchnię wykończyć olejem, lakierem lub mydłem WOCA.